



SOUPLETHANE 6 COR

Revêtement de protection anticorrosion, à base de résine polyurée-uréthane, sans solvant, à fortes résistances chimiques et mécaniques (Système d'Étanchéité Liquide). Application mécanisée.

Domaines d'application

- Revêtement de protection résistant à l'abrasion, destiné à la protection des ouvrages en présence d'agressions chimiques élevées sur tout support (ex. béton, mortier, mortier époxydique, ...).
- Revêtement de protection pour réservoirs et cuves de stockage de produits chimiques, trémies, silos, goulottes, réacteurs chimiques et rétentions.
- Protection anticorrosion dans les industries chimiques, pharmaceutiques, agricoles et les stations d'épuration.
- Renforcement possible avec un tissu de verre bidirectionnel pour résister à la fissuration des réservoirs de stockage et les rétentions.

Caractéristiques

Nature chimique :	Résine polyurée-uréthane (aromatique) à 2 composants	Ratio du mélange :	Comp A / Comp B = 2/1 en volume
Composition :	Composant A - polyol : Liquide coloré opaque Composant B – isocyanate : Liquide ambré transparent	Densité (à 20°C)	Mélange A+B : ~ 1,1 kg/l (DIN 53217 / EN ISO 2811)
Sans solvant :	Extrait sec 100 % (ISO 1515)	Sans Bisphenol A	
Couleurs :	Crème (Ivoire, proche Ral1015), gris (proche Ral 7040)		

Avantages

Très bonne résistance aux agents chimiques (pH de 1 à 14) se reporter au tableau de résistance chimique (Annexe)	Sans solvant, sans odeur
Très bonne résistance mécanique,	Sans Bisphénol A
Tenue aux chocs mécaniques (tests CSTB)	
Tenue aux chocs thermiques : de -50°C à +120°C	Prise rapide - Mise en service rapide
Tenue à la fissuration du béton : pontage de fissurations provoquées du béton de 4,9 mm	
Résistances chimiques / non développement de bactéries	Facilité d'application

Propriétés

Résistance chimique		Résistance thermique	
Résistance à la corrosion	pH de 1 à 14	Résistance aux chocs thermiques	de -50 °C à + 120°C
<i>se reporter au tableau de résistance chimique (Annexe)</i>			
Propriétés mécaniques			
Dureté shore D	72 (ISO 868)	Résistance à la traction	22 MPa (EN ISO 5470-1)
Adhérence sur béton	3.5 MPa (rupture dans le béton) (NF EN 1542)	Allongement	65 %
Adhérence sur acier	7 MPa (NF EN 1542)	Résistance à la compression	113 MPa
Tenue au brouillard salin	2 000 heures (ASTM B117 ASTM D1654)	Perméabilité aux chlorures	< 10 coulombs (ASTM C 1202)
Tenue à la contre pression	1 MPa	Perméabilité à l'eau	Pas de pénétration (DIN 1048)

Conditionnement

33 kg	seaux (Kit 1 seau A : 20L + 1 seau B : 10L)
66 kg	seaux (Kit 2 seaux A : 2 x 20L + 1 seau B : 20L)
660 kg	fûts (Kit 2 fûts A : 2 x 200L + 1 fût B : 200L)

Stockage

À compter de sa date de fabrication et dans son emballage d'origine non ouvert, sous abri à plus de 5°C dans un endroit frais et ventilé (hors gel)
Conservation : 12 mois

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société **KEMICA COATINGS** Z.A. du Bois Gueslin F-28630 Mignières • France

Tél.: +33 (0)237 26 3356 • Fax: +33 (0)237 26 3358 • E-mail: info@kemica-coatings.com • www.kemica-coatings.com.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.



Mise en œuvre

Préparation du mélange	<input type="checkbox"/> Ré-homogénéiser soigneusement chaque composant avant le mélange	
Application	Vérifier au préalable l'humidité du support, l'humidité relative, les températures ambiantes des produits et du support ainsi que le point de rosée. Si l'humidité du support est > 4%, le système KEMIPOX ou le primaire PU Aqueux peut être utilisé pour former une barrière de remontée d'humidité temporaire.	
Température du support	-20°C min. / +70°C max.	Température ambiante +10°C min. / +30°C max.
Humidité relative	L'humidité relative doit être inférieure à 95 %.	Point de rosée : Le support doit être à une température de + 3 °C par rapport au point de rosée pour réduire les risques de condensation.

Mécanisée avec pompe airless bi-composant haute pression

Viscosité (20°C)	Comp. A : 1 500 cps / Comp. B : 150 cps	Température	Composant A : 35°C / Composant B : 20°C
Pression		180 / 200 bars	
Délai de recouvrement		immédiat	
Mise en service		12h	

Épaisseur : 2 à 5 mm

(application possible en une couche continue de 5 mm si nécessaire)
pour plus des détails se remporter au tableau de la tenue chimique en Annexe

Durée pratique d'utilisation	Température	+ 20°C		
	DPU	~ 2 minutes		
La D P U diminue lorsque la température et/ou la quantité de produit préparé augmentent.				
Délai de recouvrement	<input type="checkbox"/> Avant application du SOUPLETHANE 6 COR sur le KEMIPOX ou PU AQUEUX			
	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	Mini	24 heures	12 heures	8 heures
	Maxi	4 jours	2 jours	1 jour
Séchage / Remise en service	Température	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
	Sollicitations légères	20 heures	12 heures	8 heures
	Durcissement complet	14 jours	7 jours	5 jours
Nettoyage des outils	Les outils se nettoient avec de l'acétone ou du MEK immédiatement après l'emploi. A l'état durci, le produit ne peut être éliminé que par voie mécanique.			

Ces données ne sont qu'indicatives car les temps de durcissement varient en fonction des conditions de séchage (température et humidité relative notamment).

Qualifications :

Décontaminable Classe 1 norme NF T 30-901 (C.E.A.)

HQE A++ / Classé A+ : Etiquetage réglementaire des émissions de COV et conformité au protocole AgBB (2012)



Annexe

SOUPLETHANE COR (5 ou 6)

TABLEAU DE TENUE AUX AGENTS CHIMIQUES

Rétentions chimiques
Sols
Contact : 72 h

Cuves de stockage
Béton/Acier
Contact permanent

Produits chimiques		Température		
		< 80°C	< 40°C	< 70°C
ACIDES	Concentration	Epaisseur	Epaisseur	Epaisseur
chlorhydrique	33 %	3 mm	3 mm	5 mm
nitrique	60 %	2 mm	3 mm	5 mm
sulfurique	40 %	3 mm	3 mm	5 mm
phosphorique	100 %	2 mm	3 mm	5 mm
acétique	70 %	3 mm	3 mm	5 mm
lactique	30 %	2 mm	3 mm	5 mm
tout acide Ph >1		2 mm	3 mm	5 mm
tout acide Ph <1		Test contact 72 h	Immersion 3 semaines	
BASES	Concentration	Epaisseur	Epaisseur	Epaisseur
soude	50 %	3 mm	5 mm	5 mm
potasse	50 %	2 mm	5 mm	5 mm
toute base Ph <13		2 mm	2 mm	5 mm
toute base Ph >13		Test contact 72 h	Immersion 3 semaines	

Hydrocarbures	Concentration	Epaisseur	Epaisseur	Epaisseur
Pétrole brut	100 %	2 mm	3 mm	5 mm
Gas oil	100 %	2 mm	5 mm	5 mm
Essence aliphatique	100 %	2 mm	2 mm	5 mm
Kérosène	100 %	2 mm	2 mm	-----
aromatiques Benzene, xylène	100 %	2 mm	-----	-----

CHLORURES	Concentration	Epaisseur	Epaisseur	Epaisseur
Sel sodium	100 %	2 mm	3 mm	5 mm
Chlorure ferrique	30 %	2 mm	3 mm	5 mm
Autres		2 mm	3 mm	5 mm

Ce produit s'utilise conformément aux dispositions des Descriptifs, Cahiers des Clauses Techniques, Avis Techniques de la Société **KEMICA COATINGS** Z.A. du Bois Gueslin F-28630 Mignières • France

Tél.: +33 (0)237 26 3356 • Fax: +33 (0)237 26 3358 • E-mail: info@kemica-coatings.com • www.kemica-coatings.com.

Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements.